

# PRÜFBERICHT

**Prüfbericht Nr.: 08061110**

Datum: 05. November 2008

Sachbearbeiter: Ing. J. Stockinger / hi

DW: 851

<b><u>AUFTRAGGEBER:</u></b>	<b>Schmid Bauunternehmung-Holzbau GmbH</b> Frein 9, 4873 Frankenburg
<b><u>PRÜFGEGENSTAND:</u></b>	Tragendes, raumabschließendes und isolierendes Dachelement mit einer Zwischensparrendämmung aus Steinwolle und OSB-Untersicht
<b><u>PRÜFGRUNDLAGEN:</u></b>	ÖNORM EN 1363, Teil 1 ÖNORM EN 1365, Teil 2
<b><u>BRANDPRÜFUNG:</u></b>	05. August 2008
<b><u>BEFLAMMTE SEITE:</u></b>	Unterseite
<b><u>BELASTUNG:</u></b>	ca. 1,6 kN/m <sup>2</sup>
<b><u>PRÜFUNGSDAUER:</u></b>	37 Minuten und 56 Sekunden
<b><u>PRÜFERGEBNISSE:</u></b>	Tragfähigkeit (R): 37 Minuten und 56 Sekunden Raumabschluss (E): 37 Minuten und 50 Sekunden Wärmedämmung (I): 37 Minuten und 50 Sekunden
<b><u>AUSFÜHRENDER:</u></b>	Ing. Josef STOCKINGER
<b><u>Dieser Prüfbericht enthält:</u></b>	<b>12</b> Textseiten und <b>26</b> Beilagen <u>Beilagen:</u> A: Fotodokumentation (8 Bilder, 4 Seiten) B: Versuchsprotokoll (21 Seiten) C: Konstruktionszeichnung (1 Seite)

# PRÜFBERICHT

**Prüfbericht Nr.: 08080521**

Datum: 05. November 2008

Sachbearbeiter: Ing. J. Stockinger / hi

DW: 851

<b><u>AUFTRAGGEBER:</u></b>	<b>Schmid Bauunternehmung-Holzbau GmbH</b> Frein 9, 4873 Frankenburg
<b><u>PRÜFGEGENSTAND:</u></b>	Tragendes, raumabschließendes und isolierendes Dachelement mit einer Zwischensparrendämmung aus Steinwolle und OSB-Untersicht
<b><u>PRÜFGRUNDLAGEN:</u></b>	ÖNORM EN 1363, Teil 1 ÖNORM EN 1365, Teil 2
<b><u>BRANDPRÜFUNG:</u></b>	06. August 2008
<b><u>BEFLAMMTE SEITE:</u></b>	Unterseite
<b><u>BELASTUNG:</u></b>	ca. 1,7 kN/m <sup>2</sup>
<b><u>PRÜFUNGSDAUER:</u></b>	61 Minuten
<b><u>PRÜFERGEBNISSE:</u></b>	Tragfähigkeit (R): 61 Minuten Raumabschluss (E): 60 Minuten und 53 Sekunden Wärmedämmung (I): 60 Minuten und 53 Sekunden
<b><u>AUSFÜHRENDER:</u></b>	Ing. Josef STOCKINGER
<b><u>Dieser Prüfbericht enthält:</u></b>	<b>12 Textseiten und 27 Beilagen</b> <b>Beilagen:</b> A: Fotodokumentation (10 Bilder, 5 Seiten) B: Versuchsprotokoll (21 Seiten) C: Konstruktionszeichnung (1 Seite)

# PRÜFBERICHT

**Prüfbericht Nr.: 08080605**

Datum: 05. November 2008

Sachbearbeiter: Ing. J. Stockinger / hi

DW: 851

**AUFTRAGGEBER:**

**Schmid Bauunternehmung-Holzbau GmbH**

Frein 9, 4873 Frankenburg

**PRÜFGEGENSTAND:**

Tragendes, raumabschließendes und isolierendes Dachelement mit einer Zwischensparrendämmung aus Steinwolle und CaSi-Platten-Untersicht

**PRÜFGRUNDLAGEN:**

ÖNORM EN 1363, Teil 1

ÖNORM EN 1365, Teil 2

**BRANDPRÜFUNG:**

30. September 2008

**BEFLAMMTE SEITE:**

Unterseite

**BELASTUNG:**

ca. 2,0 kN/m<sup>2</sup>

**PRÜFUNGSDAUER:**

97 Minuten und 46 Sekunden

**PRÜFERGEBNISSE:**

Tragfähigkeit (R): 91 Minuten und 23 Sekunden

Raumabschluss (E): 97 Minuten und 40 Sekunden

Wärmedämmung (I): 97 Minuten und 40 Sekunden

**AUSFÜHRENDER:**

Ing. Josef STOCKINGER

**Dieser Prüfbericht enthält:**

**12** Textseiten und **46** Beilagen

Beilagen:

A: Fotodokumentation (16 Bilder, 8 Seiten)

B: Versuchsprotokoll (37 Seiten)

C: Konstruktionszeichnung (1 Seite)